

CERTA лак термостойкий до 300°C полуглянцевый, влагостойкий, прозрачный

Эффективно защищает изделия из металла, кирпича и бетона от влаги и экстремальных температур от -60°C до +300°C. При эксплуатации покрытия по металлу в атмосферных условиях рекомендуемая толщина защитной пленки - не менее 100 мкм без учета погрешности на шероховатость. При окрашивании пористых поверхностей (бетон, кирпич) толщина покрытия определяется необходимым декоративным эффектом, если эксплуатация в атмосферных условиях, рекомендуется не менее 3 слоев. При нанесении на ранее окрашенную поверхность необходима проверка на совместимость с существующим покрытием.

Ключевые свойства:



Защита от пыли, плесени
и грибов



Нанесение
от -30°C до +40°C



Защита от ржавчины



Наносится на чистую
или окрашенную поверхность



Влагостойкость

Базовая фасовка: тара металлическая нетто 4 кг и 0,8 кг, аэрозольный баллон.

Наносить при отсутствии атмосферных осадков, относительной влажности воздуха не более 80 %. Рекомендуемое минимальное время сушки покрытия при температуре 20±2°C – 24 часа; время сушки до набора оптимальных свойств при температуре 20±2°C – 72 часа.

Расход определяется необходимой толщиной покрытия, теоретический расход на 20 мкм покрытие - 210 г/м². Лак применяется без разбавления.

Требования безопасности определяются входящим в состав растворителем оксидом ТУ 38.101254-72. В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, тонко распыленной водой.

Гарантийный срок хранения: не менее 1 года с даты выпуска при температуре от -60 до +50°C.

Лак относится к 3 классу опасности, ЛВЖ. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте.