

Пропитка для древесины 3в1 CERTA

Предназначена для защитно-декоративного покрытия поверхностей из разных пород древесины, бревенчатых строений, стеновых панелей, половой рейки, заборов, дверей, оконных рам, лоджий, садовых строений, мебели, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Является самостоятельным финишным покрытием (много-слойное нанесение). При смешивании составов разных цветов можно регулировать оттенки и их интенсивность. Биоциды и льняное масло в составе пропитки глубоко проникают в структуру дерева, и эффективно защищают от гниения и плесени. Лак с восковыми добавками и УФ-фильтрами уплотняет поверхностный слой, придает эффект ценных пород древесины. Базовые цвета: бесцветный, белый, европейский дуб, палисандр, махагон, сосна, серый, темно-серый.

Применение. Состав тщательно перемешать. Наносить на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. Деревянную поверхность циклюют и шлифуют. Шлифовка деревянной поверхности производится только по длине волокон. Поверхность ранее окрашенную предварительно очищают от старой краски; ранее обработанную деревозащитными составами или олифой моют и очищают жесткой щеткой. Состав не требует разбавления, наносят кистью, валиком, возможно распылением и окунанием, при температуре от +5°C до +40°C. Возможно также распыление и окунание. Для достижения максимального защитного эффекта при использовании на наружных поверхностях следует наносить состав не менее 2-х слоев.

После нанесения первого слоя пропитки на древесину может возникнуть ворс, что является естественной реакцией древесины на любую влагу. Чтобы избежать от данной проблемы, следует провести шлифовку ворсяной поверхности мелкой шкуркой с низкой зернистостью. Хотя поверхность дерева может показаться поцарапанной, это нормально, так как после повторного нанесения пропитки все мелкие неровности выравниваются, образуя гладкую поверхность. При шлифовке поверхности мелкой шкуркой необходимо быть аккуратным, равномерно распределяя нагрузку на древесину. Излишнее давление может повредить дерево, приведя к образованию выемки. Поверхность следует шлифовать вдоль волокон материала, исключая поперечное направление. Существует множество таких нюансов, которые, хоть и кажутся незначительными для обывателей, могут существенно повлиять на конечный результат.

Расход на 1 слой составляет 1л/15-17м² в зависимости от типа древесины. Межслойная сушка составляет 12 часов. Полное высыхание - 24 часа при температуре 18-20 °C.

Базовая фасовка: металлическая тара 0,9 л, 5,5 л, 11 л.

Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления, в не вскрытой таре изготовителя при температуре от -40°C до +40°C. Транспортировку осуществлять по ГОСТ 9980.5. Перед применением тщательно перемешать, разбавление не требуется. В случае хранения при отрицательных температурах рекомендует-

ся перед окрасочными работами состав довести до комнатной температуры.

Требования безопасности: не нагревать! **Беречь от огня!** Состав относится к 3 классу опасности, ЛВЖ. Хранить вдали от открытых источников огня, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, работающих нагревательных приборов, пищевых продуктов, в недоступном для детей месте. При проведении внутренних окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук и органов дыхания применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания на кожу и слизистые глаз. В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, тонко распыленной водой.