

**Инструкция по применению
Гидрофобизатор силиконовый по камню CERTA на водной основе
"Естественный камень"
концентрат 1:5**

1 Условия проведения работ

Обработка производится по сухой поверхности при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

2 Требования к обрабатываемым поверхностям

2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от грязи и «высолов», обеспылена сжатым воздухом, не иметь лакокрасочных и иных покрытий.

2.2 Разрушающиеся поверхностные слои должны быть отбиты, заштукатурены раствором с затиркой. Швы кирпичной кладки должны быть выполнены «под расшивку».

2.2 Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 20%. Обработка поверхности с влажностью выше 20% и обледеневшей поверхности недопустима.

3 Обработка поверхности

3.1 Состав после тщательного перемешивания может быть нанесен на обрабатываемую поверхность, как методом пневматического распыления, так и ручным способом.

3.2 При пневматическом распылении сопло пистолета располагают на расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности.

3.3 Раствор наносят равномерно по всей поверхности в один слой до появления слегка заметного блеска жидкости на поверхности. Повторную обработку поверхности проводят через 10-15 минут после нанесения первого слоя, не допуская его высыхания.

3.4 Расход зависит от пористости обрабатываемого материала и ориентировочно составляет 250-350 мл/м².

3.4 Сушка обработанной поверхности при температуре (20±2) °C – 24 часа, при понижении температуры окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 1,5-2 раза.

3.5 До полного высыхания обработанной поверхности не допускать попадания на нее влаги.

4 Условия эксплуатации покрытия

Конструкции, обработанные составом Гидрофобизатор силиконовый по камню CERTA на водной основе "Естественный камень", предназначены для эксплуатации как снаружи, так и внутри помещений. В этих случаях срок сохранения защитных свойств составляет до 10 лет.

5 Техника безопасности при работе

5.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

5.2 Попавший на открытые части тела состав необходимо смыть водой с мылом.

5.3 Высохшее покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

5.4 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

5.5 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

6 Транспортирование и хранение

Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Предохранять от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава Гидрофобизатор силиконовый по камню CERTA на водной основе "Естественный камень" требованиям технических условий ТУ 20.30.12-038-49248846-2022 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.

7.2 Гарантийный срок хранения — 36 месяцев со дня изготовления.