

“CERTALAC” лак универсальный

“7 степеней защиты”

ТУ 2312-004-49248846-2005



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Одноупаковочный органорастворимый полуглянцевый лак. Хорошая светостойкость в условиях умеренного и холодного климата, в том числе в условиях повышенной влажности.

НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве финишного покровного лака по алкидным, акриловым, эпоксидным, полисилоксановым покрытиям Certa. Для придания гидрофобных свойств и увеличения морозостойкости бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, для придания гидрофобных свойств.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Внешний вид	Прозрачный, бесцветный или с небольшим желтовато-коричневым оттенком
Степень глянца	до 49 %
Типовая толщина пленки	Как покровный лак 10 мкм сухой пленки (75 мкм мокрой пленки)
Расход	10 м ² /л при толщине сухой пленки 10 мкм, необходимо учитывать фактор потерь
Метод нанесения	Безвоздушное распыление, пневмораспыление
Информация по высыханию	При 20°C и относительной влажности до 65% на отлип 30 минут, время нанесения последующего слоя через 2 часа, время сушки до транспортировки не менее 24 часов

СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Проконсультируйтесь с представителем ООО «НПП «Спектр» по вопросам систем, наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности.

Может наноситься по эпоксидным, акриловым и алкидным шпатлевкам.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений, следов масла, смазок, растворимых загрязнений. При использовании на неокрашенные изделия степень подготовки поверхности не менее St 3 (ISO 8501). При использовании в качестве покровного лака нанесение на сформированное лакокрасочное покрытие методом распыления тонким слоем.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешивание

при температуре от -30°C до +40°C

Перед использованием тщательно перемешать по всему объему тары и выдержать до исчезновения пузырьков воздуха. Разбавление в зависимости от используемого способа окраски и оборудования, но не более 40% по массе. Разбавлять только то количество лака, которое непосредственно планируется использовать при покраске.

Растворитель,
разбавитель
Распыление

Растворитель Certa, о-ксилол, толуол

Режимы работы окрасочного оборудования определяются производителем работ.

Лак наноситься тонкими слоями с промежуточной сушкой. При использовании лака в качестве пропиточного состава толщина наносимого слоя может быть значительно увеличена, нанесение возможно проводить кистью.

“CERTALAC” лак универсальный

“7 степеней защиты”

ТУ 2312-004-49248846-2005



ОСТАНОВКИ В РАБОТЕ

Не допускайте остатков материала в окрасочных шлангах, пистолетах и оборудовании. Хранить в герметично закрытой таре. Лак во вскрытой таре рекомендуется использовать в течение 30 суток. Все излишки материала и пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами/законодательством.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности. Опасность эмали определяется входящими в ее состав растворителями: о-ксилол, сольвент. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным и на этикетках банок. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды. Не допускать к окрасочным работам лиц, моложе 18 лет.

УПАКОВКА

Евротара металлическая, аэрозольная упаковка

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения указывается на таре изготовителя. Срок хранения лака может быть продлен заводом-изготовителем по результатам лабораторных исследований арбитражных проб. Хранить вдали от источников огня. Температура хранения и транспортировки от -30 до + 30°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Актуализация 18.06.2025.